

TECHNICAL DATA

KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK XPRESSION





177,8 x 1219,2 x 2,0 mm

TUOTE













Xpression	EN 14565	PVC- ja pehmitinvapaa Enomer® -lankku kovan kulutuksen julkisiin tiloihin
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus	 EN ISO 24346	2,0 mm
Paino	 EN ISO 23997	3400 g/m ²
Lankun koko	EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 x 2 mm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertikaatit		M1, Floorscore, Itävallan Ympäristömerkki
Paloluokka	 EN 13501-1	C _i -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Varautuminen	 EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm ³ (Group T) 0,05 g/1000 kierrosta
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Erinomainen
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,009 m ² K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys	 EN 12664:2001	Soveltuu (enintään +27 °C)
Taipuisuus	 EN ISO 24344 Menetelmä A	40 mm
Sienten ja bakteerien kestävyys	EN 846	Hyvä



MALLISTO
KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK XPRESSION

177,8 x 1219,2 x 2 mm



1511 Xpression Almond



1512 Xpression Dune




1503 Xpression Natural



1513 Xpression Hazel



1516 Xpression Golden Oak



1519 Xpression American Cherry



1517 Xpression French Walnut



1504 Xpression Smoked



1514 Xpression Chestnut



1515 Xpression Charcoal



1501 Xpression Warm Grey



1502 Xpression Cool Grey



1505 Xpression Dark Grey