


# TEKNISET TIEDOT KÄHR'S LUXURY TILES DRY BACK WOOD AND STONE kulutuskerros 0,55 mm



**Dry back Stone** 457 x 457 x 2,5 mm  
5,01 m<sup>2</sup>/laatikko



**Dry back Stone** 305 x 609 x 2,5 mm  
2,58 m<sup>2</sup>/laatikko






**Dry back Wood** 228,6 x 1219,2 x 2,5 mm  
3,9 m<sup>2</sup>/laatikko

## TUOTE












Dry back	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/33/42



## TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	2,5 mm
Paino		EN ISO 24342	4,2 kg/m <sup>2</sup>
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,55 mm

## TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T)
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,011 m <sup>2</sup> K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä