


## TEKNISKA DATA KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK WOOD OCH STONE

DRY BACK HERRINGBONE

slitskikt 0,7 mm



**Dry back Stone** 457 x 457 x 2,5 x 0,7 mm  
5,01 m<sup>2</sup>/låda



**Dry back Herringbone** 102 x 457 x 2,5 x 0,7 mm  
2,78 m<sup>2</sup>/låda



**Dry back Stone** 305 x 609 x 2,5 x 0,7 mm  
2,58 m<sup>2</sup>/låda






**Dry back Wood** 228,6 x 1219,2 x 2,5 x 0,7 mm  
3,9 m<sup>2</sup>/låda

### PRODUKT












Dry back	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Användning	EN ISO 10874	23/34/43



### SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	2,5 mm
Vikt		EN ISO 24342	4,2 kg/m <sup>2</sup>
Slitskikt		EN ISO 24346	0,7 mm

### PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Måttstabilitet	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
Slitmotstånd	 EN 660-2	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T)
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Termisk resistans	 EN 12664:2001	0,011 m <sup>2</sup> K/W
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		Bra