

TECHNISCHE DATEN

ZERO & GREEN





BODENBELAG AUS ENOMER®

PRODUKT















Zero Sheet	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3100 g/m ²
Rollenlänge		EN ISO 24341	10 - 25 m
Breite		EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Brandverhalten	 EN 13501-1	C _f -s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2.5 h)	ca. 0,03 mm
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten	 EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm ³ (Gruppe T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Typ W
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilität	 EN ISO 24344 Methode A	10 mm
Chemische Beständigkeit	 EN ISO 26987	Hervorragend
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Isolationswiderstand	 EN 1081	> 100 GΩ
Wasserdichtheit	 EN 13553 Annex A	Wasserdicht
Wärmeleitfähigkeit	 EN 12667	0,22 W/mK
Zugfestigkeit der Nähte	EN 684	> 400 N / 50 mm
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum	ISO 846	Gut

Kährs

KOLLEKTION
ZERO & GREEN
BODENBELAG AUS ENOMER®



NCS S 3000-N

5311 SILVER GREY




NCS S 3502-Y

5312 CONCRETE




NCS S 2500-N

5302 CAPE COD



NCS S 4500-N

5303 PEWTER



NCS S 6000-N

5304 STONE GREY




NCS S 2005-Y30R

5322 DUSTY




NCS S 2005-G30Y

5364 AMBROSIA



NCS S 5020-R80B

5352 BLUE MOON



NCS S 4010-Y30R

5323 MOROCCO



NCS S 2030-Y20R

5329 SUNBEAM