



TEKNISET TIEDOT
KÄHR'S LUXURY TILES
 DRY BACK WOOD AND STONE
 DRY BACK HERRINGBONE
 kulutuskerros 0,7 mm



Dry back Stone 457 x 457 x 2,5 x 0,7 mm
5,01 m²/ltk



Dry back Herringbone 102 x 457 x 2,5 x 0,7 mm
2,78 m²/ltk



Dry back Stone 305 x 609 x 2,5 x 0,7 mm
2,58 m²/ltk






Dry back Wood 228,6 x 1219,2 x 2,5 x 0,7 mm
3,9 m²/ltk

TUOTE












Dry back	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	2,5 mm
Paino		EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,7 mm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B _{f1} -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Group T)
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,011 m ² K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä