



Päällysteen kaupan nimi:	Upofloor Zero
---------------------------------	----------------------

Valmistaja: Maahantuoja:	UPOFLOOR®
---	------------------

Huomioi yksityiskohtaisemmat tuotetiedot teknisistä asiakirjoista.

Työvaiheen kuvaus	Tuotteet	Huomioitava
Betonilattian paikkausvalu	Kiilto 60 Pikalattiamassa 10 - 200 puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	uiva rakenne päällystettävissä 24 h riittoisuus 1,8 kg/m ² /mm
Betonilattian karkeat oikaisut	Kiilto 70 Lattiamassa 5 - 100 mm puristuslujuus 25 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 1 - 5 vrk riittoisuus 1,8 kg/m ² /mm
Betonilattia yleisoikaisut	Kiilto 77 Oikaisutasoite puristuslujuus 35 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 1 - 5 riittoisuus 1,7 kg/m ² /mm
Betonilattian nopea oikaisu - ja paikkaustasoitus	Kiilto Maxirapid 1 - 40 mm puristuslujuus 35 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 2 - 4 h riittoisuus 1,5 kg/m ² /mm
Betonilattian nopea pintakorjaus	Kiilto Easyrapid 0 - 10 mm puristuslujuus 25 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 2 - 4 h riittoisuus 1,2 kg/m ² /mm
Betonilattian yleis- ja pintatasoitus	Kiilto TopPlan DF 1 - 10 mm puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh 1,5 MPa	pohjustus Start Primer päällystettävissä 1 - 3 vrk riittoisuus 1,4 kg/m ² /mm
	Kiilto Tasoflex 3 - 20 mm puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Start Primer päällystettävissä 1 - 2 vrk riittoisuus 1,4 kg/m ² /mm

Asennusliima	Kiilto M1000 ECO	myöhäinen märkäliimaus 150 - 200 g/m ²
Muoviprofiilien liimaus	Kiilto Akva Contact Kiilto Kestopren	vesiohenteinen liuotinohenteinen

Asennus ja asennusohjeet Upofloor Oy	www.upofloor.fi
Alustan käsittely ja päällysteen liimaus Kiilto Oy p 0207 710 100	www.kiilto.com
Päällysteen puhdistus ja hoito Kiilto Clean Oy p 0207 710	www.kiiltoclean.fi