



EICHE KINDA

DDODLIKTDECCUDEIDUNG

Erdige warme Grautöne bilden die Basis dieser Landhausdiele aus der Smaland Collection. Die Dielen sind bewusst sehr rustikal gehalten mit großen Ästen und Rissen die nur teilweise gefüllt werden, für einen noch lebendigen Charakter. Die Naturöloberfläche unterstreicht zudem das besonders natürliche Aussehen. Jede Diele ist ein Unikat.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Artikelnummer / EAN Code	151NDSEK02KW240 / 7393969039031	Garantie	30 Jahre
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	— TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Gefärbte Oberflächen	Holzfeuchtigkeit	EN13183
Natur/Gefärbt		— Dichte kg/m³	21113103
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet,	Brandverhalten	EN13E01 1
	Sägespuren	-	EN13501-1
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm	Formaldehyde Emission	EN717-1
		── PCP Gehalt	CEN/TR14823
Gewicht pro Verpackung /	22 kg / 8,15 kg	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533
pro m2		Wärmedurchlasswiderstand	
Fläche pro Verpackung /	2,7 m ² / 122,4 m ²	Dauerhaftigkeit	EN350-2
pro Palette		— CARB2	2.1330 2
DATEN		Rutschhemmklasse	CEN/TS15676
Sortierung	Expressive		
Verriegelung	Woodloc® 5S	TSCA TITLE VI CARB P2 Compliant CARB P2 Compliant BA+ SI BASTA	
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung		
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm		
Abschleifbar	2-3 mal		
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen		

Traite (Britiell) Weller Hallge	5 3,7 7 2.2 3.3	
Garantie	30 Jahre	
TECHNISCHE EIGENSCH	HAFTEN	
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmedurchlasswiderstan	0,11 (m ² K/W)	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1













NPD

Compliant

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Die Farbe reift im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Gesamte Kollektion



Eiche Klinta



Eiche Sevede



Eiche Ydre



Eiche Möre



Eiche Vista



Eiche Vedbo



Eiche Tveta



Eiche Finnveden



Eiche Aspeland