

VALDIVIAN DBW 229-055 - 0.55 MM

PRODUKTBESKRIVNING

Produkttyp / Konstruktion	Vinylgolv / Dry Back
Artikelnummer / EAN-kod	LTDBW2120-229-5 / 7393969113687
Design	1-stav
Bredd x Längd x Tjocklek	229 x 1219 x 2,5 mm
Vikt per förpackning / per m2	16 kg / 4 kg
Yta per förp. / per pall	3,9 m ² / 265,6 m ²

FAKTA

Läggningssmetod	Nedlimning
Golvvärme	Ja
Ytskikt tjocklek	0,55 mm

TEKNISKA EGENSKAPER

Brandklassning	EN13501-1	Bfl-s1
Värmeledningsmotstånd		0.011 (m2K/W)
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)

TEKNISKA EGENSKAPER

Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visade i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, www.kahrs.com

©Kährs, Sverige
2025-08-31


Från samma kollektion



Sapo - Dry Back




Hanmer - Dry Back



Moesgaard - Dry Back




Fontin - Dry Back




Thuringian - Dry Back




Coconino - Dry Back



Foloi - Dry Back



Blaiken - Dry Back



Akkelis - Dry Back



Gorbea - Dry back



Stanton - Dry back



Snowdonia - Dry back



Durmitor - Dry back



Calder - Dry back



Burnham - Dry back



Tongass - Dry back



Tiveden - Dry back



Cormorant - Dry back



Yukon - Dry back



Taiga - Dry back



Sherwood - Dry back



Riva - Dry back



Niagara - Dry back



Belluno - Dry back



Wentwood - Dry back



Schwarzwald - Dry back



Saxon - Dry back



Sarek - Dry back



Redwood - Dry back



Oulanka - Dry back



Komi - Dry back



Whinfell - Dry back



Daintree - Dry back



Waipoua - Dry back



Valdivian - Dry back



Humboldt - Dry back



Plitvice - Dry back



Triglav - Dry back