

# HUMBOLDT DRY BACK 0.55 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Dry Back Vinylboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTDBW2125-229-5 / 7393969113717 |
| Design | 1-Stab |
| Breite x Länge x Dicke | 229 x 1219 x 2,5 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 16 kg / 4 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 3,9 m² / 265,2 m² |

## DATEN

| | |
|---|---|
| Verlegemethode | vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,011 ($m^2K/W$) |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | EN 13893 | DS (>0.3) |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | DIN 51130 | R10 |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet |
| Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum | | Gut |

**Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

## Gesamte Kollektion

SAPO DRY BACK

HANMER DRY BACK

MOESGAARD DRY BACK

FONTIN DRY BACK

THURINGIAN DRY BACK

COCONINO DRY BACK

FOLOI DRY BACK

BLAIKEN DRY BACK

KILSBERGEN DRY BACK

AKKELIS DRY BACK

GORBEA DRY BACK

STANTON DRY BACK

SNOWDONIA DRY BACK

DURMITOR DRY BACK

CALDER DRY BACK

BURNHAM DRY BACK

TONGASS DRY BACK

TIVEDEN DRY BACK

CORMORANT DRY BACK

YUKON DRY BACK

TAIGA DRY BACK

SHERWOOD DRY BACK

RIVA DRY BACK

NIAGARA DRY BACK

BELLUNO DRY BACK

WENTWOOD DRY BACK

SCHWARZWALD DRY BACK

SAXON DRY BACK

SAREK DRY BACK

REDWOOD DRY BACK

OULANKA DRY BACK

KOMI DRY BACK

WHINFELL DRY BACK

DAINTREE DRY BACK

WAIPOUA DRY BACK

VALDIVIAN DRY BACK

HUMBOLDT DRY BACK

PLITVICE DRY BACK

TRIGLAV DRY BACK