



GORBEA DBW 229-030 - 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back LVT	Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Artikelnummer / EAN Code	LTDBW2131-229-3 / 7393969114264	Rutschsicherheit / -	hemmung	
Design	Tile Design	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Breite x Länge x Dicke	229 x 1219 x 2,5 mm	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Gewicht pro Verpackung / pro m2	16 kg / 4 kg	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Fläche pro Verpackung / pro Palette	4 m² / 265,6 m²	Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum	Gut	
DATEN		M1+ floor score		
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Dicke	0,3 mm			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1		
Wärmedurchlasswiderstand	0,011 (m²K/W)			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %		
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)		
Rutschsicherheit / -	hemmung			

Gesamte Kollektion



Sapo - Dry Back



Hanmer - Dry Back



Moesgaard - Dry Back



Fontin - Dry Back



Thuringian - Dry Back



Coconino - Dry Back



Foloi - Dry Back



Blaiken - Dry Back



Kilsbergen - Dry Back



Akkelis - Dry Back



Gorbea - Dry back



Stanton - Dry back



Snowdonia - Dry back



Durmitor - Dry back



Calder - Dry back



Burnham - Dry back



Tongass - Dry back



Tiveden - Dry back



Cormorant - Dry back



Yukon - Dry back



Taiga - Dry back



Sherwood - Dry back



Riva - Dry back



Niagara - Dry back



Belluno - Dry back



Wentwood - Dry back



Schwarzwald - Dry back



Saxon - Dry back



Sarek - Dry back



Redwood - Dry back



Oulanka - Dry Back



Komi - Dry back



Whinfell - Dry back



Daintree - Dry back



Waipoua - Dry back



Valdivian - Dry back



Humboldt - Dry back



Plitvice - Dry back



Triglav - Dry back