



EG NOUVEAU WHISPER

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	151N9AEK16KW200
EAN kode	7393969046411
Overfladebehandling	Mat lak
Forædling	Børstet, Mikrofaset 4-sider
Dimensioner	187 x 2000 mm
Vægt pr. pakke	19 kg
Areal pr. pakke	2,2 m²
	100,8 m²
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal.

FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

FAKTA

Træsorter	Eg
Design	1-stav
Sortering	Lively
Skala	Kährs Original
Kollektion	Classic Nouveau Collection
Kan slibes	2-3 ganger
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttrae
Slidlag	3,5 mm
Bagsidemateriale	Gran Finer
	15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning
Overflade-farve	Hvid

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimun Mean Density kg/m³		>500 kg/m³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Andre produkter i denne kollektion


Eg Nouveau Whisper


Eg Nouveau Lace


Eg Nouveau Rich


Eg Nouveau Blonde


Eg Nouveau Gray


Eg Nouveau Tawny


Eg Nouveau Greige


Eg Nouveau White


Eg Nouveau Snow


Eg Nouveau Black

CERTIFIKAT

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.