



# ROVERE INDIETRO

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

|  |  |
|--|--|
| Codice articolo / Codice EAN                 | 153XCDEKRNKW195 / 7393969045476              |
| Design / Specie di legno                     | 3 Listelli / Rovere                          |
| Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato | Olio / Superficie naturale                   |
| Trattamenti di finitura                      | Spazzolato, Effetto "piano sega", Affumicato |
| Larghezza x Lunghezza x Spessore             | 190 x 1900 x 15 mm                           |
| Peso per confezione / per m <sup>2</sup>     | 19 kg / 8,64 kg                              |
| Mq. per confezione / pr pallet               | 2,2 m <sup>2</sup> / 76 m <sup>2</sup>       |

## INFORMAZIONI

|  |                      |
|--|----------------------|
| Scelte                                   | Expressive           |
| Incastro                                 | Woodloc® 5G          |
| Metodi di posa                           | Incollato, Flottante |
| Riscaldamento a pavimento                | Si                   |
| Strato superficiale materiale / spessore | Legno duro / 3,5 mm  |
| Controbilanciatura                       | Impiallacciatura     |
| Durezza (Brinell) valore / intervallo    | 3,7 / 2.2 - 5.9      |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DESCRIZIONE DETTAGLI

**Olio:** Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Tasso di umidità                          | EN13183     | 7%±2%                  |
| Densità minima media kg/m <sup>3</sup>    |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Classe di reazione al fuoco               | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Classe di emissione di formaldeide        | EN717-1     | E1                     |
| Contenuto di pentaclorofenolo             | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Resistenza alla rottura N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Conduttività termica                      | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| Resistenza termica valore R               |             | .11 (m2K/W)            |
| Durabilità biologica                      | EN350-2     | Classe 1               |
| CARB2                                     |             | Conforme               |
| Slip resistance                           | CEN/TS15676 | NPD                    |



### Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Indietro



Decorum



Domo



Rovere Dussato



Rovere Unico



Rovere Sparuto



Rovere Indossati



Rovere Maggiore