



## МАГГИОРЕ

Естественное разнообразие сучков и трещин в сочетании с коричневыми оттенками доски добавляет в интерьер рустикальной эффект. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть уникальную текстуру древесины. Четырехсторонняя фаска придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения. В сочетании со специальной ручной обработкой поверхности это создает впечатление того, что доска пролежала в помещении уже много лет. После укладки следует покрыть паркет сатиновым маслом.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Артикул</b>	151XDDEKF0KW195
<b>Код EAN</b>	7393969045438
<b>Покрытие</b>	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
<b>Особые обработки</b>	Ручная обработка, Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
<b>Размеры</b>	1900 x 190 x 15 mm
<b>Вес упаковки</b>	19,00 kg
<b>Площадь упаковки</b>	2,20 m <sup>2</sup> 76,00 m <sup>2</sup>
<b>Информация об упаковке</b>	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

### ФАКТЫ

<b>Древесина верхнего слоя</b>	Дуб
<b>Дизайн</b>	1-полосный
<b>Сортировка</b>	Expressive
<b>Ассортимент</b>	Kährs Supreme
<b>Коллекция</b>	Коллекция Да Капо
<b>Возможность шлифовки</b>	2-5 раза
<b>Натуральный цвет/Тонировка</b>	Натуральный цвет
<b>Твёрдость (шкала Бринелля)</b>	3,7
<b>Замковая система</b>	Woodloc® 5G
<b>Подогрев пола</b>	да
<b>Гарантия</b>	30 лет
<b>Верхний слой</b>	Твердая древесина
<b>Толщина верхнего слоя</b>	3,5 mm
<b>Толщина</b>	15 mm
<b>Метод укладки</b>	приклеивание к основанию, плавающий

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Влажность</b>	EN13183	7%±2%
<b>Минимальная средняя плотность кг/м<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Огнестойкость</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Формальдегидная эмиссия</b>	EN717-1	E1
<b>Содержание пентахлорфенола</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
<b>Теплопроводность</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Тепловое сопротивление</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Биологическая устойчивость</b>	EN350-2	Class 1 Compliant



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*