



EICHE NORDERNEY

Gebürstete Eiche Landhausdielen mit gefasteten Kanten und natürlichem Holzcharakter. Äste und Risse unterstreichen die gewollt lebendige Optik. Jede Dielen wurde sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151N9AEKF1KW240	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969045148	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Veredelungsbehandlung	Gebürstet, Rundum mikrogefast	Sortimente	Kährs Original	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Maße	187 x 2420 mm	Kollektion	Sand Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	22 kg		2-3 mal	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,7 m ²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
	122,4 m ²	Härte	3,7	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Verriegelung	Woodloc® 5S	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Fußbodenheizung	Ja	CARB2		Compliant
		Garantie	30 Jahre 25 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Deckschicht	Hartholz			
		Verschleißschichtdicke	3,5 mm			
		Mittellage	Kiefer/Fichte			
		Gegenzug	Fichte			
		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

Gesamte Kollektion



Eiche Rügen



Eiche Garmisch



Eiche Norderney



Eiche Estoril

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.