



STUDIO ROVERE CD 9 MM

Rovere CD - parquet 2-strati - selezione rustica con naturali variazioni di colore e nodi. Viene proposto con differenti trattamenti superficiali e disegni. VOGLIATE PRENDERE NOTA! Trattamento superficiale + S D = spina di pesce - listello destro. Trattamento superficiale + S S = spina di pesce - listello sinistro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo | 091PCDEKF0KE050 |
| Codice EAN | 7393969036511 |
| Trattamenti superficiali | Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa. |
| Dimensioni | 490 x 70 x 9 mm |
| Peso per confezione | 18,3 kg |
| Mq. per confezione | 2,6 m ² 0 m ² |
| Informazione d'imballo | La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo. |

INFORMAZIONI

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Design | 1 Listello |
| Scelte | Lively |
| Gamma | Kährs Master |
| Collezione | Studio Collection |
| Naturale/Colorato | Superficie naturale |
| Durezza (valore Brinell) | 3,7 |
| Incastro | Maschio/Femmina |
| Riscaldamento a pavimento | Si |
| Strato di legno nobile | Legno duro 9 mm |
| Metodi di posa | Incollato |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Tasso di umidità | EN13183 | 7%±2% |
| Densità minima media kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Classe di emissione di formaldeide | EN717-1 | E1 |
| Contenuto di pentaclorofenolo | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Resistenza alla rottura N/mm² | EN1533 | NPD |
| Conduttività termica | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Resistenza termica valore R | | .06 (m ² K/W) |
| Durabilità biologica | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri grossi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

CAMBI DI COLORE

Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

Altri prodotti di questa collezione



Studio Rovere CC White 9 mm




Studio Rovere CC 11 mm Grey




Studio Rovere CC 9 mm



Studio Rovere CC 11 mm




Studio Rovere CD 11 mm



Studio Rovere CD 9 mm



Studio Rovere AB Bianco 9 mm



Studio Rovere AB 9 mm

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.