



EG OLOF

Eg Olof er et rustikt produkt hvor overfladen er håndlavet og dybdebørstet for at fremhæve skønheden og de særlige karakteristika på samtlige brædder. En hvid indfarvning giver gulvet et dæmpet hvidt udseende. Naturolieret.

PRODUKT BESKRIVELSE

Artikelnummer	151N7BEKFWKW240
EAN kode	7393969036078
Overfladebehandling	Olie Dette gulv skal olieres straks efter lægning.
Forædling	Faset 4-sider, Håndkrabet, Børstet
Dimensioner	2420 x 187 x 15 mm
Vægt pr. pakke	22,00 kg
Areal pr. pakke	2,70 m ² 122,40 m ²
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder meget store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal.

FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

FAKTA

Træsorter	Eg
Design	1-stav
Sortering	Dynamic
Skala	Kährs Original
Kollektion	Founders Collection
Kan slibes	2-3 ganger
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttræ
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Overflade-farve	Hvid
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m³	>500 kg/m ³	
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m ² K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.