



EG JOHAN

Eg Johan er et rustikt produkt hvor overfladen er håndforarbejdet og dybdebørstet, for at fremhæve skønheden og de særlige karakteristika på samtlige brædder. Naturolieret.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / 3-lags gulve
Artikelnummer / EAN kode	151N7BEKF0KW240 / 7393969036023
Design / Træsarter	Planke / Eg
Overfladebehandling / Natur/Indfarvet	Olie / Natur
Forædling	Faset 4-sider, Håndskrabet, Børstet
Bredde x Længde x Tykkelse	187 x 2420 x 15mm
Vikt Per pakke / per m2	22 kg / 8,15 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,72 m ² / 122,4 m ²

FAKTA

Sortering	Dynamic
Fuge	Woodloc® 5S
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning
Gulvvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræe / 3,5 mm
Kan slibes	2-3 gange
Kernemateriale	Fyrre/gran lamel

FAKTA

Hårdhed (Brinell) værdi / værdi	3,7 / 2.2 - 5.9
Garanti	30 år

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme.

Produktet indeholder meget store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal.

Olie: Dette gulv skal olieres straks efter lægning.

Farveændring: En vis nedtoning af farvevariationerne til middel, gulbrun.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

