



Xpression PVC-FREE Dry Back Collection



XPRESSION GOLDEN OAK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Bioböden / Dry Back LVT
Artikelnummer / EAN Code	101516 / 6418660251627
Design	Tile Design
Breite x Länge x Dicke	177,8 x 1219,2 x 2 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	16 kg / 3,72 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	4,3 m ² / 303,1 m ²

DATEN

Verlegemethode	Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand		0,009 (m ² K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.05 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutsicherheit / -hemmung		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R9
Rutsicherheit / -hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2025-05-13

