



## PURE OAK 1S NARROW

Kovapuulattia Pure Oak 1S Narrow on Kährs Life -malliston yksisauvainen linjakas tammilattia, jossa tammen oma luonnollisen kaunis ja lämmin aidon puun sävy on parhaimmillaan. Valmistettu valikoidusta tammesta, sisältää jonkin verran oksia, puun luonnollinen ilme ja tuntuma. Laudan kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet luovat klassisen lankkulattian ilmettä. Innovatiivinen mattalakattu pinta ehkäisee heijastuksia ja muodostaa samalla puuta suojaavan kerroksen.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	LTCLRW3003-118
<b>EAN-koodi</b>	7393969107433
<b>Pintakäsittely</b>	Mattalakka
<b>Jälkikäsittely</b>	Mikroviisteet neljällä sivulla
<b>Mitat</b>	1225 x 118 x 7 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	10,90 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	1,74 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	104,40 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Puun luonnollista värisävyä vaihtelua. Sallitaan rajallinen määrä pieniä oksia.

### VÄRIMUUTOS

Sävy muuttuu ajan myötä.

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	1-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Calm
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Life
<b>Mallisto</b>	Life Collection
<b>Hiottavissa</b>	Ei hiottavissa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Luonnonvärinen
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5G
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
<b>Takuu</b>	15 vuotta
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	0,6 mm
<b>Keskikerroksen materiaali</b>	HDF
<b>Paksuus</b>	7 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Alustaan liimaus, Uiva
<b>Resistance to indentation</b>	>40 Newton/mm <sup>2</sup>

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,134 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.0533 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*