



# ROVERE ERVE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

|  |   |
|--|---|
| Codice articolo / Codice EAN                 | 133NCDEK15KW240 / 7393969034234         |
| Design / Specie di legno                     | 3 Listelli / Rovere                     |
| Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato | Vernice opaca / Superficie naturale     |
| Larghezza x Lunghezza x Spessore             | 200 x 2423 x 13 mm                      |
| Peso per confezione / per m2                 | 24,5 kg / 7,21 kg                       |
| Mq. per confezione / pr pallet               | 3,4 m <sup>2</sup> / 170 m <sup>2</sup> |

## INFORMAZIONI

|  |                      |
|--|----------------------|
| Scelte                                   | Lively               |
| Incastro                                 | Woodloc® 5G          |
| Metodi di posa                           | Flottante, Incollato |
| Riscaldamento a pavimento                | Si                   |
| Strato superficiale materiale / spessore | Legno duro / 2,6 mm  |
| Pannello centrale                        | Pino/Abete/Ontano    |
| Durezza (Brinell) valore / intervallo    | 3,7 / 2.2 - 5.9      |
| LRV / LRV Std1                           | 36 / 9.9             |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Tasso di umidità                          | EN13183     | 7%±2%                  |
| Densità minima media kg/m <sup>3</sup>    |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Classe di reazione al fuoco               | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Classe di emissione di formaldeide        | EN717-1     | E1                     |
| Contenuto di pentaclorofenolo             | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Resistenza alla rottura N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Durabilità biologica                      | EN350-2     | Classe 1               |
| CARB2                                     |             | Conforme               |
| Slip resistance                           | CEN/TS15676 | NPD                    |



## DESCRIZIONE DETTAGLI

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di albуро. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

**Variazione tonalità:** Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve