





ROVERE ABETONE

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | | CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|--|---|---|------------------------|-------------|
| Codice articolo / Codice EAN | 133NABEK1VKW240 / 7393969034142 | Densità minima media | >500 kg/m ³ | |
| Design / Specie di legno | 3 Listelli / Rovere | Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato | Vernice opaca / Superficie colorata | Classe di emissione di formaldeide | EN717-1 | E1 |
| Larghezza x Lunghezza x Spessore | 200 x 2423 x 13 mm | Contenuto di pentaclorofenolo | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Peso per confezione / per m2 | 24,5 kg / 7,21 kg | Resistenza alla rottura | EN1533 | NPD |
| Mq. per confezione / pr pallet | 3,4 m ² / 170 m ² | Durabilità biologica | EN350-2 | Classe 1 |
| INFORMAZIONI | | CARB2 | Conforme | |
| | | Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |
| | |   | | |
| Incastro | Woodloc® 5G | | | |
| Metodi di posa | Flottante, Incollato | | | |
| Riscaldamento a pavimento | Si | | | |
| Strato superficiale materiale / spessore | Legno duro / 2,6 mm | | | |
| Pannello centrale | Pino/Abete/Ontano | | | |
| Durezza (Brinell) valore / intervallo | 3,7 / 2.2 - 5.9 | | | |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 35 / 5.2 / 10.4 | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Tasso di umidità | EN13183 | 7%±2% | | |

DESCRIZIONE DETTAGLI

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve