



# NOCE AMERICANO HARTFORD

noce americano Hartford 3-strip con variazioni di tonalità naturali e parti con alborno, verniciato semi-opaco

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	153N29VA50KW240
<b>Codice EAN</b>	7393969018920
<b>Trattamenti superficiali</b>	Vernice
<b>Dimensioni</b>	200 x 2423 mm
<b>Peso per confezione</b>	23 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,9 m <sup>2</sup>

**Informazione d'imballo** La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali del colore. Anche alborno e piccoli nodi.

## CAMBI DI COLORE

Cambia in marrone dorato.

## INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Noce americano
<b>Design</b>	3 Listelli
<b>Scelte</b>	Variation
<b>Gamma</b>	Kährs Original
<b>Collezione</b>	American Naturals Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie naturale
<b>Durezza</b>	3,4
<b>Incastro</b>	Woodloc® 5S
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Indossare lo spessore dello strato</b>	3,5 mm
	15 mm
<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Classe 1
<b>CARB2</b>		Conforme
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Altri prodotti di questa collezione



Noce americano Georgia



Noce americano Montreal



Noce americano Hartford



Ciliegio americano Savannah

## CERTIFICAZIONI

---



## Descrizione e immagini

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*