



ASPELAND

Le charme et la tradition enfin révélés. Une usure naturelle avec des nuances rappelant celles du pain et de la farine.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151NDSEK01KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Traitement de surface	Huile	Style	1-frises	Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m³
Traitement de finition	4 chanfreins, Brossé, Finition main, Marque de scie	Choix de bois	Expressive	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm	Gamme	Kährs Supreme	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Poids par emballage	22 kg	Collection	Småland Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet	2,72 m²	Nombre de ponçage	2-4 fois	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par lame	0,453 m²	Naturel/Teinté	Coloré	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.		Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CHANGEMENT DE COULEUR		Garantie	30 ans	CARB2		Compliant
Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.		Couche d'usure	Bois			
CERTIFICAT		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa			
		Épaisseur	15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			
		Couleur de la surface	Couleur farine blanche			

