



## АСПЕЛАНД

Состаренный дуб в светлых тонах хлеба и муки. Аспеланд - изысканная доска в деревенском стиле с трещинами и сучками, которые придают ей потертый отреставрированный вид.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151NDSEK01KW240
Покрытие	Масло
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Ручная обработка, Пилочные метки
Размеры	2420 x 187 x 15 mm
Вес упаковки	22 кг
Площадь упаковки	2.72 м <sup>2</sup>
Площадь доски	0.453 м <sup>2</sup>

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

### ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Expressive
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Коллекция Смоланд
Возможность шлифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	? mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Цвет поверхности	Теплый белый

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
TestBreakingStrength		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2		Compliant

### СЕРТИФИКАТЫ

