



## EICHE TVETA

Dunkle, an Holzkohle erinnernde Stellen unterlegt durch einen leichten Glanz an warmen Nuancen. Tveta sind extrem rustikale Dielen mit Ästen, Rissen und Füllungen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	151NDSEK04KW240
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl This floor should be oiled immediately after installation.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt, Sägespuren
<b>Maße</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,72 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> pro Diele</b>	0,453 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Expressive
<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme
<b>Kollektion</b>	Småland Collection
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Dicke</b>	15 mm
<b>Oberflächenfarbe</b>	Schattenbraun

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>TestMoistureContent</b>	7%±2%
<b>TestMinimunMeanDensity</b>	>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>TestReactionToFire</b>	Dfl-s1
<b>TestFormaldehydeEmission</b>	E1
<b>TestContentPCP</b>	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>TestBreakingStrength</b>	NPD
<b>TestThermalConductivity</b>	0,14 W/mK
<b>TestThermalResistanceRValue</b>	.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>TestBiologDurability</b>	Class 1
<b>TestCarb2</b>	Compliant

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

