



## ATTEBO

Riflessi scuri e ed intensi color carbone con bagliori di fondo con tonalità calde che creano un'atmosfera piena e vigorosa.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
<b>Codice articolo</b>	153N66EK04KW240	<b>Specie di legno</b>	Rovere	<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Trattamenti superficiali</b>	Olio	<b>Design</b>	3 Listelli	<b>Densità minima media kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Trattamenti di finitura</b>	Bisellato sui 4 lati, Piallato a mano, Spazzolato, Effetto "piano sega"	<b>Scelte</b>	Dynamic	<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Dimensioni</b>	2419 x 196 x 15 mm	<b>Gamma</b>	Kährs Original	<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Peso per confezione</b>	22,4 kg	<b>Collezione</b>	Götaland Collection	<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Mq. per confezione</b>	2,84 m²	<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata	<b>Resistenza alla rottura N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Mq. per tavola</b>	0,474 m²	<b>Durezza (valore Brinell)</b>	3,7	<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>	contiene nodi e naturali variazioni di colore		<b>Incastro</b>	Woodloc® 5S	<b>Resistenza termica valore R</b>	.11 (m2K/W)
<b>CAMBI DI COLORE</b>	I colori maturano con il passare del tempo.		<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si	<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2 Class 1
		<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro	<b>Colore della superficie</b>		marrone scuro
		<b>Pannello centrale</b>	Pino/Abete/Ontano	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Spessore</b>	15 mm			
		<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato			

### CERTIFICAZIONI

