



CHÊNE ARCTIC

Monolame teinté blanc, petits nœuds et variations de couleur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Code article | 101P6AEK0DKW180 |
| Traitement de surface | Vernis mat |
| Traitement de finition | 4 chanfreins, Brossé |
| Dimensions | 1830 x 125 x 10 mm |
| Poids par emballage | 16,75 kg |
| Surface par paquet | 1.83 m ² |
| Surface par lame | 0,228 m ² |

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. La taille et le nombre de nœuds et de craquelures peuvent varier.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

| | |
|------------------------------|------------------|
| Essences | Chêne |
| Style | 1-frises |
| Choix de bois | Variation (Town) |
| Gamme | Kährs Spirit |
| Collection | Unity Collection |
| Nombre de ponçage | 1 fois |
| Naturel/Teinté | Coloré |
| Joint d'assemblage | Woodloc® |
| Chauffage au sol | Oui |
| Garantie | 20 ans |
| Couche d'usure | Bois |
| Âme centrale | HDF |
| Épaisseur | 10 mm |
| Pose | Flottante, Colle |
| Couleur de la surface | Blanc |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Teneur en eau | EN13183 | 7%±2% |
| Densité moyenne minimale kg/m³ | | >800 kg/m ³ |
| Réaction au feu | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Emission de Formaldéhyde | EN717-1 | E1 |
| Contenu PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Résistance à la rupture N/mm² | EN1533 | NPD |
| Conductivité thermique | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Valeur Résistance thermique | | .07 (m2KW) |
| Durabilité Biologique | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |

