



## FOSCHIA

pavimento con toni caldi grigi-marrone con piallatura manuale per accentuare il look vintage. Foschia è una plancia rustica con nodi, crepe e stuccature. Questo prodotto richiede, dopo l'installazione, un trattamento con l'olio di cura Kaehrs Olio Satin Matt (opaco)

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  |   | INFORMAZIONI                     |                      | CARATTERISTICHE TECNICHE                  |             |             |
|---|---|----------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| <b>Codice articolo</b>  | 151XCDEKWKW195                                | <b>Specie di legno</b>           | Rovere               | <b>Tasso di umidità</b>                   | EN13183     | 7%±2%       |
| <b>Trattamenti superficiali</b>   | Olio  | <b>Design</b>                    | 1 Listello           | <b>Densità minima media kg/m³</b>         |             | >500 kg/m³  |
| <b>Trattamenti di finitura</b>  | Piallato a mano, Micro-bisellatura sui 4 lati | <b>Scelte</b>                    | Dynamic              | <b>Classe di reazione al fuoco</b>        | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| <b>Dimensioni</b>   | 1900 x 190 x 15 mm                            | <b>Gamma</b>                     | Kährs Original       | <b>Classe di emissione di formaldeide</b> | EN717-1     | E1          |
| <b>Peso per confezione</b>  | 17,14 kg                                      | <b>Collezione</b>                | Domani Collection    | <b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| <b>Mq. per confezione</b>   | 2,17 m²                                       | <b>Naturale/Colorato</b>         | Superficie colorata  | <b>Resistenza alla rottura N/mm²</b>      | EN1533      | NPD         |
| <b>Mq. per tavola</b>   | 0,361 m²                                      | <b>Durezza (valore Brinell)</b>  | 3,7                  | <b>Conduttività termica</b>               | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| <b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>  |   | <b>Incastro</b>                  | Woodloc® 5G          | <b>Resistenza termica valore R</b>        |             | .11 (m2K/W) |
| Nodi, fessure e riporti irregolari facenti parte del disegno. Possibili cambiamenti di aspetto col tempo. |   | <b>Riscaldamento a pavimento</b> | Si                   | <b>Durabilità biologica</b>               | EN350-2     | Class 1     |
| <b>CAMBI DI COLORE</b>  |   | <b>Strato di legno nobile</b>    | Legno duro           | <b>CARB2</b>                              |             | Compliant   |
| Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.   |   | <b>Spessore</b>                  | 15 mm                |   |             |             |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>   |   | <b>Metodi di posa</b>            | Flottante, Incollato |   |             |             |
|   |   | <b>Colore della superficie</b>   | grigio               |   |             |             |

