



EICHE CHILLON

Die graue Färbung dieser extrabreiten Landhausdielen der Royal Collection sorgt für ein ausgewogenes Design mit sichtbaren Nuancen des Holzes. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassisch-elegante Optik.

PRODUKTBECHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 181YADEK32KW240 / 7393969305976 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert |
| Breite x Länge x Dicke | 305 x 2400 x 18 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 30 kg / 10,34 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,93 m ² / 79,1 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Nut/Feder |
| Verlegemethode | vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie | 30 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Formaldehyd Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0,09 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,194 (m ² K/W) |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

•Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes könne enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

•Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.

•Das Produkt kann eingeschränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m²K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahr.com | ©Kährs
2025-09-06

Gesamte Kollektion



EICHE SANSSOUCI



EICHE CHILLON



EICHE BUCKINGHAM



EICHE SCHÖNBRUNN