



KOIVU AALAND

Koivu Aaland on eloisan näköinen ja sisältää oksia ja värivaihtelua.

TUOTETIEDOT		FAKTOJA		TEKNISIÄ TIETOJA		
Tuotenumero	153N60BJ50KW240	Puulajit	Koivu	Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
EAN-koodi	7393969015721	Design	3-sauvainen	Minimi tiheys kg/m³	>500 kg/m³	
Pintakäsittely	Silkinhimmeä lakka	Lajitelma	Lively	Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Mitat	200 x 2423 mm	Lattiatyyppi	Kährs Original	Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Pakkauksen paino	23 kg	Mallisto	Nordic Naturals Collection	PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m²/pakkaus	2,9 m²	Hiottavissa	2-3 kertaa	Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
m²/lava	130,1 m²	Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Luonnonvärinen	Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.	Kovuus	2,6	Lämmönjohtavuus	.11 (m2K/W)	
LISÄTIETOJA		Ponttiliitos	Woodloc® 5S	Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
		Lattialämmitys	Soveltuu	CARB2	Compliant	
		Takuu	30 vuotta	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Pintakerroksen materiaali	Jalopuu			
VÄRIMUUTOS		Pintakerroksen paksuus	3,5 mm			
			15 mm			
		Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus			
Väri muuttuu hiekan sävyistä punaisemmaksi/keltaisemmaksi ajan myötä.						

Muut saman malliston lattiat



Saarni Kalmar



Saarni Gotland

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.