



SAARNI GOTHENBURG

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	152N55AK50KW240
EAN-koodi	7393969016681
Pintakäsittely	Silkinhimmeä lakka
Mitat	200 x 2423 mm
Pakkauksen paino	23 kg
m ² /pakkaus	2,9 m ²
m ² /lava	130,1 m ²
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

LISÄTIETOJA

Tasainen vaalea väri, hieman värin vaihtelua. Rajallinen määrä pieniä oksia on sallittu.

VÄRIMUUTOS

Vaalea kerman väri tummenee oljen väriseksi.

FAKTOJA

Puulajit	Saarni
Design	2-sauvainen
Lajitelma	Calm
Lattiatyyppi	Kährs Original
Mallisto	Nordic Naturals Collection
Hiottavissa	2-3 kertaa
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Luonnonvärinen
Kovuus	4,0
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 vuotta
Pintakerroksen materiaali	Jalopuu
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
	15 mm
Asennusmenetelmät	Alustaan liimaus, Uiva

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m ³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm ²	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Muut saman malliston lattiat



Saarni Kalmar



Saarni Gotland

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.