



ODENWALD CLW 218

"Kährs Luxury Tiles Impression ODENWALD. Gulv med tredesign i innbydende, mørke toner skaper en behagelig nøktern kontrast og absorberer det skarpe lyset på solrike vårdager Det kan ta århundrer, til og med årtusener, for naturen å skape de vakre uttrykkene vi ser i materialer som tre og stein. Kvistene, sprekker og strukturen avslører hemmeligheter fra materialets fortid og skaper unike funksjoner som harmonerer perfekt med vår menneskelige ånd. Med inntrykk vi har valgt en samling med vakre, naturlige tre- og steinkonstruksjoner nøye og gjenskap dem med nøye oppmerksomhet til hver eneste detalj. Fra varm, innbydende eik til elegant, tidløs granitt. For inntrykk som varer livet ut."

PRODUKTBeskrivelse

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2207-218 - 56875242
Dimensjon	220 x 1829 mm
Vekt per pakning	15,9 kg
Antall pr. pakke	1,61 m²
m² per pall	109,5 m²
Konstruksjon	Click 6 mm Impression

FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Impression Wood Collection
Lås	Click5G
Gulvvarme	Ja

TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyd		E1	
Brannklasse	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1	
Varmemotstand		0.035 (m2K/W)	
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Fargefasthet	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Sklisikkerhet	EN 13893	DS (>0.3)	
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10	
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.

TEKNISKE EGENSKAPER			
Ripemotstand	EN16094	Bestått med gode resultater	
Kjemikaliemotstand	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater	
Motstand mot bakteriell vekst	Bra		
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon



Laponia - Click 6 mm
Impression




Odenwald - Click 6 mm
Impression




Kelham - Click 6 mm
Impression



Saham - Click 6 mm
Impression



Foxall - Click 6 mm
Impression



Balmoral - Click 6 mm
Impression



Spreewald - Click 6 mm
Impression



Dovecot - Click 6 mm
Impression

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.