

TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK XPRESSON PVC-FREIER DESIGNBODEN



177,8 x 1219,2 x 2,0 mm

PRODUKT

Xpression	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43

SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht	EN ISO 23997	3400 g/m ²
Größe	EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		Blauer Engel (UZ 120), M1, Floorscore, Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fi} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten	EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm ³ (Group T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0,009 m ² K/W
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Typ W
Fußbodenheizung	EN 12664:2001	Geeignet (bis max. +27 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Flexibilität	EN ISO 24344 Methode A	40 mm
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum	EN 846	Gut



KOLLEKTION
KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK XPRESSION PVC-FREIER DESIGNBODEN

177,8 x 1219,2 x 2 mm



1511 Xpression Almond



1504 Xpression Smoked



1512 Xpression Dune



1514 Xpression Chestnut



1503 Xpression Natural



1515 Xpression Charcoal



1513 Xpression Hazel



1501 Xpression Warm Grey



1516 Xpression Golden Oak



1502 Xpression Cool Grey



1519 Xpression American Cherry



1505 Xpression Dark Grey



1517 Xpression French Walnut