


TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES



Dry back Stone 457 x 457 x 2,5 mm
5,01 m²/Paket



Dry back Stone 305 x 609 x 2,5 mm
2,58 m²/Paket






Dry back Wood 228,6 x 1219,2 x 2,5 mm
3,9 m²/Paket

PRODUKT











Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht		EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	 EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatishes Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Für weitere Informationen, wie z.B. Reinigungs- und Pflegeanleitung siehe: www.kahrs.com

