


# TECHNISCHE DATEN

## KÄHR'S LUXURY TILES

### XPRESSION - DRY BACK WOOD AND STONE



**Dry back Xpression Stone**  
500 x 500 x 2,0 mm





**Dry back Xpression Wood**  
177,8 x 1219,2 x 2,0 mm

#### PRODUKT













Xpression	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



#### SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht	 EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>
Größe	EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 x 2 mm (7" x 48" x 0,08")
Größe	EN ISO 24342	500 x 500 x 2 mm (20" x 20" x 0,08")

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		Blauer Engel (UZ 120), M1, Floorscore, Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
Brandverhalten	 EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten	 EN 660-2 ISO 5470-1	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Chemische Beständigkeit	 EN ISO 26987	Hervorragend
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0,009 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Typ W
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +27 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Flexibilität	 EN ISO 24344 Methode A	40 mm





# KOLLEKTION KÄHRS LUXURY TILES

## XPRESSION - DRY BACK WOOD

177,8 x 1219,2 x 2 mm (7" x 48" x 0,08")



1511 Xpression Almond



1504 Xpression Smoked



1512 Xpression Dune



1514 Xpression Chestnut



1503 Xpression Natural




1515 Xpression Charcoal



1513 Xpression Hazel




1501 Xpression Warm Grey



1516 Xpression Golden Oak



1502 Xpression Cool Grey



1519 Xpression American Cherry




1505 Xpression Dark Grey



1517 Xpression French Walnut

## XPRESSION - DRY BACK STONE

500 x 500 x 2 mm (20" x 20" x 0,08")




1531 Xpression Light



1542 Xpression Sand



1545 Xpression Slate



1551 Xpression Faded