

# Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### KÄHRS ACTIVITY FLOOR

### TOTAL KONSTRUKTIONSHØJDE 30 MM

### Anvendelsesområder og specielle kendetegn

Kährs 15 mm standardbræt, der er blevet forsynet med forstærkninger og støddæmpning, kan anvendes til mange forskellige typer aktiviteter – f.eks. gymnastik, aerobics, fægning og badminton. Gulvet er også meget velegnet til butiksmiljøer eller arbejdspladser, hvor man står og går meget.

- Formstabil pga. klimastyrede produktionsprocesser.
- Kährs woodloc®-fuge.
- Er hurtigt og enkelt at lægge pga. af fugens konstruktion og præcisionen i produktionen.
- Trægulve med høj kvalitet, som holder i mange år.
- Færdigbehandlet med UV-hærdet lak.
- Med Kährs UV-lak bliver gulvene slidstærke og lette at rengøre.
- Lav total konstruktionshøjde på ca. 30 mm (15 + 6 + 9 mm).

### Konstruktion

- Kährs Activity Floor er patentanmeldt.
- Overfladelag af savede stave.
- Mellemlag af massive fyrrestave.
- Bagside af granfinér.
- Støtteelement af 6 mm HDF.
- Fjederelement i skum bestående af 9 mm polyetylen/polyether.
- Gulvet leveres af fabrik komplet med støtte- og fjederelementer monteret.

### Overfladelagets tykkelse

- Ca. 3,5 mm.

### Overfladebehandling

- Færdiglakeret med UV-hærdet polyuretan-/akryllak (silkemat ca. 30° Gardner). Lakken indeholder ikke opløsningsmidler og formaldehyd. Den er slidstærk og bevarer træets naturlige karakter.
- Sportslinjer kan males direkte på overfladebehandlingen iht. fabrikantens anvisninger. Linjemalingen skal være epoxy eller polyuretan, f.eks. Nordsjö Epolan V.
- Linjemarkeringerne kan forstærkes ved at give gulvet flere lag lak. Overlakering med et eller to lag lak skal foretages. Dette er ekstra vigtigt, når man skal anvende en kombimaskine til rengøring. Se lakleverandørens anvisninger.

### Tests

Kährs Activity Floor er testet og godkendt iht. DIN 18032-2 ved Norges Byggeforskningsinstitut.

### Krav til undergulvet

Undergulvet skal være tørt, rent, plant og fast. Kravene i Hus-AMA98, tabel 43.DC/-1 og MDB. 3 gælder. Bemærk i øvrigt vores krav til undergulvet. Hent vores brochure om krav til undergulvet og gulvvarme på vores professionelle websted på adressen [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com). Gulvet kan lægges på beton, spånplade, gipsplade m.m.

### Lægning

Kährs Activity Floor lægges flydende. Brædderne ligger med andre end løst på undergulvet og låses sammen med Woodloc®. Beregn et spild på ca. 2 % ved normal lægning, dvs. i rummets længderetning. Hvis gulvet er bredere end 18 m, skal dette deles med dilationsfuge. Hent vores lægningsanvisning fra vores professionelle websted på adressen [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) for at få mere detaljerede oplysninger.

### Gulvvarme

Kährs Activity Floor egner sig til lægning på gulvvarme, men vær opmærksom på, at luftspalten øger varmediffusionsmodstanden.

### Vedligeholdelse

Når det gælder problemer med glidning og fjernelse af harpiks, er der oplysninger i vores brugsanvisning til vedligeholdelse og reparation. Hent den på vores professionelle websted på adressen [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).

### Fugtighedsgrad

Fugtighedsgrad ved levering:  
7 ± 2 %.

### Vægt

- 10 kg/m<sup>2</sup>

### Emballage

- Beskyttende PE-folie (genbrug).

### Emballage

Bredde	Længde	Mængde	m <sup>2</sup>
200 mm	2423 mm	4	1,94