

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

TEKNISK SPECIFIKATION

KÄHRS ACTIVITY FLOOR TOTAL BYGGHÖJD 30 MM

AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00 | Fax: 0481-178 31
info@kahrs.se | www.kahrs.se

Användningsområden och speciella kännetecken

Kährs 15 mm standardbräda, som försetts med förstärkning och stötdämpning, kan användas till många olika typer av aktiviteter – exempelvis gymnastik, aerobics, fäktning och badminton. Golvet är också mycket lämpligt i butiksmiljö eller arbetsplatser där man står och går länge.

- Formstabil p g a klimatstyrda produktionsprocesser.
- Kährs Woodloc®-fog.
- Enkel och snabb att lägga p g a fogens konstruktion och precisionen i tillverkningen och Kährs Woodloc®-fog.
- Trägolvet med hög kvalitet som håller många år.
- Färdigbehandlad med UV-härdad lack.
- Med Kährs UV-lack blir golven slitstarka och lätta att städa.
- Låg total bygghöjd; 30 mm (15 mm + 6 mm + 9 mm).

Konstruktion

- Kährs Activity Floor är patentsökt.
- Ytskikt av sågade stavar.
- Mellanskikt av massiva furustavar.
- Baksida av granfaner.
- Stödelement av 6 mm HDF.
- Sviktelement av 9 mm cellpolyeten/polyeter.
- Golvet levereras komplett med stöd och sviktelement monterade från fabrik.

Ytskiktets tjocklek

- Ca 3,5 mm

Ytbehandling

- Färdiglackerad med UV-härdad polyuretan/akrylat-lack (ca 30° Gardner). Lacken är fri från lösningsmedel och formaldehyd. Den är slitstark och bevarar träets naturliga karaktär.
- Sportlinjer kan målas direkt på ytbehandlingen enligt fabrikantens anvisningar. Linjefärgen skall vara av epoxy eller polyuretan ex.v. Nordsjö Epolan V.
- För att förstärka linjemarkeringarna kan golvet överlackeras. Överlackning med ett eller två lager lack skall göras. Detta är extra viktigt då man ska använda en kombimaskin för städning. Se lackleverantörens anvisningar.

Tester

Kährs Activity Floor är testat och godkänt enligt DIN 18032-2 vid Norges Byggeforskningsinstitut.

Krav på undergolvet

Undergolvet måste vara torrt, rent, plant och fast. Föreskrifterna i HusAMA98, Tabell 43. DC/-1 samt MDB. 3 gäller. Notera i övrigt våra krav på undergolvet. Vår broschyr om Undergolvet och golvvärme kan laddas ned från vår Professionella hemsida på www.kahrs.com. Golvet kan läggas på betong, spånskiva, gipsskiva med mera.

Läggning

Kährs Activity Floor läggs flytande. Bräderna ligger alltså löst på undergolvet och länkas samman med Kährs Woodloc®. Ett spill på ca 2 % beräknas vid normal läggning på längden av rummet. Om golvet är bredare än 18 m måste golvet delas med en rörelsefog. För ytterligare information, ladda ned vår broschyr om läggningsanvisningar från vår Professionella hemsida på www.kahrs.com.

Golvvärme

Kährs Activity Floor passar på golvvärme men tänk på att luftspalten sänker värmeledningsförmågan.

Underhåll

För detaljerade skötselanvisningar, ladda ned vår broschyr om underhåll från vår professionella hemsida på www.kahrs.com.

Fuktkvot

Fuktkvot vid leverans:
7 ± 2 %.

Vikt

- 10 kg/m²

Förpackning

- Klimatskydd av PE-folie (Återvinnnes).

Förpackningsinnehåll

Bredd	Längd	Antal	m ²
200 mm	2423 mm	4	1,94