



ASENNUSOHJE KÄHRS UPOFLOOR ESTRAD

Päiväys: 11.10.2019

ESTRAD SOUND

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitieto Oy:n ja Lattian- ja Seinäpäällysteliiton julkaisun Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1-3 cm syvyydellä 75 % RH.

Alustan suoruus ja yleiset mattotyön ohjeet SisäRYL 2013 mukaan. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja kiinnityslämpötilan tulee olla vähintään +18 °C. Ei-kuviosovitettavissa malleissa vierekkäiset mattovuodat aina käännettävä erisuuntaisiksi. Maton saumat tiivistetään juotosnesteellä. Voidaan myös hitsata omalla maton väriin sopivalla hitsauslangalla. Noudata tarkoin työohjeita.

Kiinnitysliimoja koskevilla kysymyksissä pyydämme kääntymään liimavalmistajan puoleen.

Käytettäessä lattialämmitystä ei lattialaatan lämpö saa ylittää +27 °C. Ennen asennusta lämpötila lasketaan n. 20 °C:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan vaiheittain takaisin asetuslämpötilaan.

Valmistaja ei vastaa lattian toimivuudesta mikäli em. ohjeita ei noudateta.