

TECHNISCHE DATEN

ZERO SOUND

BODENBELAG AUS ENOMER®



PRODUKT

Zero Sound	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern. Mit Trittschalldämmung.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/42

SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	3,6 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3800 g/m²
Rollenlänge		EN ISO 24341	8 - 16 m
Breite		EN ISO 24341	145 cm


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, Floorscore
Brandverhalten		EN 13501-1 C _{fi} -s1
Resteindruck		EN ISO 24343-1 (2,5 h) ca. 0,13 mm
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130 DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815 ≤ 2 kV (antistatisch)
Chemische Beständigkeit		EN ISO 26987 Hervorragend
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Isolationswiderstand		EN 1081 > 100 GΩ
Wärmeleitfähigkeit		EN 12667 R = 0,030 [m²K/W]
Trittschalldämmung		ISO 717-2 ΔL _w ~ 16 dB
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		ISO 846 Gut


TECHNISCHE DATEN

ZERO SOUND


BODENBELAG AUS ENOMER®




5803 PEWTER
NCS S 4500-N
LRV 28.8



5802 CAPE COD
NCS S 2500-N
LRV 49.8



5811 SILVER GREY
NCS S 3000-N
LRV 46.1




5805 GRAPHITE
NCS S 7500-N
LRV 10.2




5822 DUSTY
NCS S 2005-Y30R
LRV 48.3




5823 MOROCCO
NCS S 4010-Y30R
LRV 35.1




5824 CORUNDUM
NCS S 6005-Y50R
LRV 17.6




5829 SUNBEAM
NCS S 2030-Y20R
LRV 46.2




5832 CAROTENE
NCS S 2060-Y40R
LRV 30.4




5843 TERRACOTTA
NCS S 2060-Y80R
LRV 21.0




5852 BLUE MOON
NCS S 5020-R80B
LRV 15.9




5858 BLUE ORCHID
NCS S 4020-R90B
LRV 22.4



5859 DENIM
NCS S 6020-B
LRV 14.3



5868 PINE
NCS S 5010-G30Y
LRV 23.1



5864 AMBROSIA
NCS S 2005-G30Y
LRV 49.7