


# TECHNISCHE DATEN




## ZERO TILE

### BODENBELAG AUS ENOMER®












#### PRODUKT

Zero Tile	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43
		

#### SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>
Fliesengröße		EN ISO 24342	500 x 500 mm
Verpackungseinheit			5 m <sup>2</sup> (20 Fliesen)

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		Blauer Engel (UZ 120), M1, Floorscore, Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
Brandverhalten	 EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2.5 h)	< 0,05 mm
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130 / BGR 181	DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten	 EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm <sup>3</sup> (Gruppe T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Typ W
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilität	 EN ISO 24344 Methode A	< 40 mm
Chemische Beständigkeit	 EN ISO 26987	Hervorragend
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum	EN 846	Gut


**Kährs**

**KOLLEKTION  
ZERO TILE**  
BODENBELAG AUS ENOMER®




NCS S 2500-N

5102 CAPE COD




NCS S 4500-N

5103 PEWTER




NCS S 6000-N

5104 STONE GREY




NCS S 7500-N

5105 GRAPHITE



NCS S 3000-N

5111 SILVER GREY



NCS S 3502-Y

5112 CONCRETE



NCS S 2005-Y30R

5122 DUSTY